

# Modula Lames Bois

## CONSEILS DE POSE

Nos produits doivent être utilisés selon la destination normale pour laquelle ils ont été fabriqués. Ils doivent en outre être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et dans des conditions de nature à assurer leur conservation et la sécurité des personnes. Le poseur devra respecter au minimum les règles énoncées ci-après :

### 1. Choix

Le choix de la clôture doit se faire suivant l'emplacement, la nature du sol et les conditions climatiques (notamment suivant la force du vent).

### 2. Alignement

Le poseur doit s'assurer de la verticalité et de l'alignement de la clôture.

### 3. Scellement

Le scellement se fait par coulage de massif de béton de 40x40 cm dosé à 250 kg minimum de ciment et doit être de consistance ferme.

Dans un terrain de structure normale (c'est-à-dire supérieur à un bar de pression au sol), il doit être de :

- minimum 50 cm pour une clôture de 50 cm à 2 m hors sol

**Attention ! Nos poteaux sont de classe B (vents < 120 km/h).** Veuillez consulter la carte de France des vents pour vous assurer que vous êtes dans une zone conforme.

### 4. Pose

Le ton étant varié dans les nuances, un mélange étudié s'impose :


Prenez successivement une plaque et un poteau dans chaque palette.

La partie non lasurée du poteau doit être scellée dans le sol, la partie la plus fine orientée vers le haut, et le côté arrondi doit être du même côté que la structure bois.

Lors de l'assemblage assurez-vous que l'emboîtement des plaques soit correct.

Emboitez la partie bombée de la plaque inférieure (orientée vers le haut) dans la partie incurvée de la plaque supérieure (image ci-contre).

Les feuillures des poteaux étant ajustées à la largeur de la plaque, préférez une pose à l'avancement.



## TEINTES ET ASPECT

### 1. Couleur

Une lasure de protection est appliquée en usine apportant la teinte. Toutes les nuances de couleurs et différences de surface sont inhérentes à notre fabrication.

### 2. Défauts

Assurez-vous de l'aspect des produits avant la pose, l'humidité par temps de pluie ou une température très froide peuvent néanmoins vous empêcher d'en apprécier la qualité définitive.

Si toutefois, un produit avait un éclat de béton ou un manque de lasure, nous pourrions vous envoyer un flacon de retouche de lasure à appliquer (renseignez-vous auprès de votre revendeur).

### 3. Application de la lasure

Bien mélanger le flacon de lasure avant utilisation. Avant l'application, vérifiez que le support est bien propre et sec. Appliquez la lasure avec une éponge très légèrement humide quand la température du support est supérieure à 5°.

### 4. Entretien

Le ton de la lasure peut varier dans le temps mais les propriétés d'imperméabilisation sont garanties.

Vous pouvez laver votre clôture à l'eau claire (ne pas utiliser de lavage à haute pression). En cas de graffitis, pulvérisez un des produits de la gamme « Graffiti Guard », puis rincez à l'eau. Pour finir appliquez de nouveau de la lasure pour repigmenter la surface nettoyée.

**TOUTE RECLAMATION DOIT ETRE FAITE A LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE  
AVEC DES RESERVES SUR LE BON DE LIVRAISON**

